



TEPLOSARE

ЦЕМЕЗИТ УР РЕМ/CEMEZIT UR REM (0.1– 40 ММ И ВЫШЕ)

Полимерминеральный состав для выравнивания и ремонта оснований под покрытие пола. При нанесении состава, осуществляется ремонт поверхностей с выбоинами и трещинами до 4 см в глубину.

СВОЙСТВА:

1. Предназначен для подготовки поверхности к последующему нанесению покрытия пола.
2. Возможна эксплуатация без последующего нанесения покрытий
3. Обладает высокой прочностью к нагрузкам, не образуя трещин и микротрещин.
4. Устойчивость к действию воды, растворителей, минеральных масел, растворов щелочей и кислот с концентрацией до 30%.
5. Покрытие соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности.
6. Режим эксплуатации охватывает диапазон температур от **+10°C до + 20°C**.
7. Высокая химическая стойкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Производственные помещения, цеха. Склады. Офисные и торговые залы. Объекты промышленного назначения. Автостоянки и гаражи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Ед.изм	ЦЕМЕЗИТ УР 69 РЕМ
Прочность покрытия на сжатие, не менее	МПа	50
Прочность полиуретанового покрытия на растяжение при изгибе, не менее	МПа	13
Прочность на растяжение, не менее	МПа	8,3
Ударная прочность полиуретанового покрытия	Дж/см2	1,0
Истираемость, не более	Г/см2	0,35
Водопоглощение, не более	% от массы	0,1



197110, Санкт-Петербург,
Песочная наб. 42, к.2,
БЦ Мидель, офис 406
тел. 8 800 555-43-42
e-mail.:

ЦЕМЕЗИТ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WWW.TEPLOSARE.RU